

Concrete By Novacolor

Tencuiala din ipsos acril-siloxan anti-alge pentru exterior

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Concrete By Novacolor este un strat de tencuială acrilico-siloxan anti-alge pentru exterior, cu granule fine (0,5-0,7 mm). Granulatia caracteristica pentru Concrete By Novacolor și posibilitatea de a o suprapune cu unul sau mai multe straturi de Fase Silossanica, (acoperire acril siloxanica mata) asigură obținerea unor efecte elegante de beton, de ultimă generație, în conformitate cu cele mai noi tendințe în designul interior.

UTILIZĂRI:

Datorită formulării echilibrate și a utilizării de particole inerte și aditivi corespunzători, Concrete By Novacolor este recomandat pentru:

- Tencuieli vechi si noi
- Suprafețe din beton
- Vopsele vechi sau acoperiri minerale uscate, compacte si absorbante
- Diverse substraturi minerale absorbante
- Termosisteme
- Placi din gipscarton

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: copolimer acrilic și stiren în dispersie apoasă cu rășini siloxanice
Densitate: **Concrete By Novacolor**: 1,75 +/- 0,5 g/ml

PERFORMANTE: Concrete By Novacolor garantează următoarele performante:

- Aplicare ușoară
- Durabil
- Aderenta puternica la substrat
- Proprietăți ridicate de umplere

DILUITIE: Concrete By Novacolor : gata de utilizare, nu trebuie diluat

AVERTIZARE: Amestecați corect produsul înainte de vopsire și aplicare. Nu se aplica pe substraturi proaspete / noi; așteptați o perioadă de maturare, în general de 4 săptămâni.

PREGATIREA SUBSTRATULUI SI APLICARE (referinta la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice, dacă este necesar. În caz de mucegai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche exfoliata. Trebuie îndepărtate straturile de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (etanșant pe perete micronizat) diluat, cu o perie. În cazul unor substraturi compacte și omogene, este posibil să se aplice Acricolor (grund colorat cu penetrabilitate ridicata bazat pe apă) diluat, cu o perie. După ce substratul este complet uscat, aplicați un strat de Concrete By Novacolor cu o mistrie din oțel inoxidabil sau din plastic. Îndepărtați orice imperfecțiuni și / sau orice cantitate de produs in exces. Odată ce primul strat este complet uscat, aplicați un al doilea strat de Concrete By Novacolor până când veți obține o suprafață compactă. Modelați produsul cât timp este umed cu „mistria” specifică pentru Archi + Concrete ”până când obțineți textura dorită, tipică produsului. Așteptați ca produsul să înceapă să se stabilizeze (parțial uscat) înainte de a finisa cu o mistrie din oțel inoxidabil. Este posibilă îmbunătățirea aspectului de beton post-industrial aplicând unul sau două straturi de Fase Silossanica cu burete, pe suprafața uscată. Aplicați primul strat de Fase Silossanica, diluat, cu un burete de mare curat și uscat. Îndepărtați surplusul de produs , finisand suprafața cu un burete curat și uscat. Când substratul s-a uscat total, aplicați un al doilea strat de Fase Silossanica urmând aceleași proceduri. Timp de uscare: 48 ore aprox. în funcție de tipul de substrat, rata de absorbție a acestuia și condițiile meteorologice.

RECOMANDĂRI:

Pe durata întregului proces de aplicare, produsul trebuie să fie protejat frig și temperaturi ridicate. Nu se aplică cand temperatura aerului, substratului și temperatura produsului sunt mai mici de + 5 ° C și mai mari de + 35 ° C, nici sub lumina directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea aerului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Este recomandabil să completați fiecare lucrare cu materiale din același lot de producție. Atunci când utilizați mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse pentru a evita ușoare diferențe de culoare. Pentru utilizarea, diluarea și aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a instrumentelor și dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURATAREA USTENSILELOR: Cu apa, imediat dupa utilizare.

Fisa Tehnica: Concrete By Novacolor Revizuirea n: 01 Data: 05-06-2015

N.B.- NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate la maximul cunoștințelor sale tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu toate acestea, compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt peste controlul său. Se recomandă să vă asigurați întotdeauna că produsul este potrivit pentru fiecare instanță specifică. Prezenta fisa tehnica anulează și înlocuiește orice fisa tehnica existenta anterior.

RANDAMENT: Concrete By Novacolor: 1.6-2,0 kg/m² în două straturi, în funcție de tipul de substrat

CULORI: ALB

AMBALARE: Recipiente de 5 Kg și 25 kg.

TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajele originale sigilate și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE: **Concrete By Novacolor** (Tencuiala pentru pereții exteriori de substrat mineral)

Valorile limită ale UE pentru **Concrete By Novacolor (cat A/c)**: 40 g/l(2010) **Concrete By Novacolor** conține maximum 40 g / l COV.

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic / A nu se lăsa la îndemâna copiilor / A nu se goli în scurgeri / Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție adecvate / Dacă înghițiți, solicitați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta . Produsul trebuie transportat, utilizat și depozitat în conformitate cu standardele în vigoare privind igiena și siguranța; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.