

DRP 518 KILSTAIN WB PRIMER

Primer Impotriva Petelor Pe Baza De Apa

Pentru Uz interior / exterior

Strat protector 100% acrylic, impiedica aparitia petelor, uscare rapida (30 de minute) ceea ce permite o noua aplicare mai rapida. Special conceputa pentru a amorsa si a proteja suprafetele cu expunere la fum, pete de igrasie, mucegai, ruj, creion, nicotina si altele. Un bun protector impotriva petelor pentru lemnul tropical de interior. A se folosi pe pereti din beton, ipsos, gips si lemn. Etanseaza exceptional, are aderența si creeaza o pelicula, permitand suprafetei pe care s-a aplicat, sa respire.




Caracteristici de performanta

- Excelenta la blocarea petelor, precum decolorarea de lemn si noduri.
- Pete daunatoare de Graffiti, Nicotina si Apa.
- Uscare rapida , timp de 30 de minute; permite reaplicarea in aceeasi zi.
- Oferă o suprafata neteda pentru un finisaj de calitate.
- Curatare usoara cu apa si sapun.

Culori: Alb, dar poate fi nuanțat folosind culori deschise de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck pentru ascundere aditionala.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de luci: Satinat.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta buna la vreme atunci cand este acoperita la final cu PPG WONDER SHIELD finisari exterioare.

Rezistenta la caldura

Pana la 60°C.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la apa.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Volatile Organic Compounds): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/g tip WB: Amorse, 30g/l (2010). Acest produs contine max 29g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
12 – 15 m ² /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare	47% +/- 1%	85 micrometri	40 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	5% apa	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie curatata de toate materialele necompacte, cum ar fi vopseaua cojita si exfoliata, murdarie, praf si incarcatura de var. Suprafata trebuie sa fie curatata de grasime, uleiuri, mucegai. Indepartati materialele necompacte prin sablare si raziure. Sablati suprafetele lucioase pana devin mate. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea vor crea particule de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

NOTA: Daca este prezent mucegaiul, inlaturati-l cu un antimucegai, urmand indicatiile si precautiile producatorului. Umpleti gaurile, crapaturile si zonele ce au nevoie de reparatii, apoi punctati aceste zone. Dupa uscare, aplicati 1 sau 2 straturi de DRP 518 Primer Impotriva Petelor Pe Baza De Apa.

Lemn: Punctati orice reparatie facuta, apoi aplicati un supra-strat de DRP 518 Kilstain Primer Impotriva Petelor Pe Baza De Apa.

Suprafete patate: 2 straturi de DRP 518 Primer Impotriva Petelor Pe Baza De Apa sunt recomandate pentru petele dificile.

Aplicare

Agitati bine inainte de folosire. Aplicati cu pensula, rola sau pulverizare. Diluati 5% cu apa. Nu aplicati sub temperaturi de 10°C.

Curatare

Curatati echipamentul in apa calda si sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

