

Teodorico

Vopsea decorativă pe bază de var pentru interior și exterior cu efecte aurii, argintii și bronz.

CARACTERISTICI GENERALE:

Teodorico este un strat de tencuială pe bază de var, finisat special pentru decorarea suprafețelor interioare și exterioare, realizat din chit hidratat, praf de marmură fină, modificatori inerți și reologici selectați, care garantează o prelucrare perfectă a produsului. Prin formularea sa, Teodorico permite obținerea unui strat de finisare uniform și semi-lustruit, similar cu piatra de marmură, creând nuanțe moi și vibrante.

UTILIZĂRI:

Teodorico este indicat pentru decorarea suprafețelor exterioare și interioare. Tencuielile naturale de var reprezintă substratul cel mai potrivit al lui Teodorico, deoarece produsul reacționează chimic cu ele, construind un "corp" unic, capabil să păstreze acoperirea cu var pe o perioadă mai lungă de timp. În plus, Teodorico permite obținerea unei decorări extrem de elegante a interioarelor.

Urmând instrucțiunile corecte pentru pregătirea suprafeței, Teodorico se poate aplica și pe:

- Mortare din var și ciment
- Tencuieli anterioare
- Tencuieli din var și ghips preexistente
- Tencuieli permeabile la umiditate
- Gips-carton

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: Chit hidratat, copolimeri vinil-versatici pe bază de apă
Densitate Teodorico: 1,55 +/- 0,05 g/ml

PERFORMANTE:

Cu permeabilitatea ridicată a vaporilor, se recomandă Teodorico pentru păstrarea vitezei de permeabilitate a substratului.

DILUTIE:

Teodorico: gata de folosire

Cera Wax (polietilenă): gata de folosire. Diluare maximă cu apă: 100% în funcție de rata de luminozitate necesară.

Acquadvetro (siloxan pe bază de apă): diluție maximă cu 30% apă, înainte de efectuarea unui test de aplicare.

AVERTIZARE

Amestecați bine produsul înainte de colorare și aplicare. Nu se aplică pe suprafețe umede, așteptați o perioadă de maturare de 4 săptămâni în general. Adăugați Mica la Teodorico înainte de pigmentarea și aplicarea produsului, urmând instrucțiunile descrise în fișa cu date tehnice Mica. Adaosul de mică trebuie să fie gradual și trebuie făcut mecanic cu mixer timp de aproximativ 2 minute.

PREPARAREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (T = 25 ° C; UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete alcaline. Refaceti sau consolidați suprafața cu produse specifice dacă este necesar. În cazul mușgaiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Straturile mai vechi de vopsea veche pe bază de calciu și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (sealer de perete micronizat) diluat, cu o perie. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o perie. În cazul substraturilor rustice, se recomandă să-l ajustați cu Marmur Fine sau eventual cu Marmur Medio sau ambele. Pe substrat uscat, aplicați un strat neted de Teodorico, cu mistrie din oțel inoxidabil. Îndepărtați eventualele imperfecțiuni sau cantități mai mari de produs. Așteptați suprafața să se usuce, apoi aplicați un al doilea strat de Teodorico cu spătar din oțel inoxidabil și, înainte de a se usca complet, finisați suprafața cu o mistrie de luciu din oțel inoxidabil pentru stucco. Pentru a îmbunătăți efectul vizual, se recomandă păstrarea suprafeței umede, apăsând pentru comprimarea materialului, până la obținerea texturii dorite.

PROTECȚIA SUBSTRATULUI ȘI DECORAREA:

Este posibil să se protejeze și să se decoreze suprafețele interioare cu aplicarea Cera Wax. Pentru mai multe detalii, consultați fișa cu date tehnice Cera Wax. Protecție mai mare pentru pereții interiori și exteriori poate fi obținută prin aplicarea Acquadvetro. Acquadvetro trebuie aplicat după cel puțin 20-30 de zile de la aplicarea Teodorico, în condiții meteorologice stabile (T = 25 ° C, UR = 60%), pentru a permite scăderea pH-ului sub 12%. Este important să determinați procentul de diluare a produsului prin teste anterioare de aplicare. Aplicarea Acquadvetro modifică luciul de suprafață, care va fi mai mic după aplicarea acestui produs.

RECOMANDĂRI:

În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate. Nu aplicați când aerul, substratul și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C și peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră).

Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse împreună pentru a evita diferențele ușoare de umbră. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT:

- **Teodorico:** 2-3 Kg/m² pentru 2 straturi, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia
- **Cera Wax:** 15-20 m²/l, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia
- **Acquadivetro:** 7-20 m²/l, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia

Gama de culori: Alb și cartela de culori Teodorico.

AMBALARE: Recipiente de 5 kg și 20 kg pentru Teodorico Baza Neutra

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat și la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C. Fiind un produs pe baza de var, este posibil să existe o creștere a vâscozității în timpul stocării

PROCEDURI DE SECURITATE

Directiva UE 2004/42 / CE:

Teodorico (acoperiri cu efect decorativ)

Valorile limită ale UE pentru Teodorico (cat A / I): 200 g / l (2010)

Teodorico conține maximum 200 g / l de COV.

Iritant. Risc de leziuni grave ale ochilor. Irritant pentru piele. Tineti departe de copii. Evita contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, curățați imediat cu apă și consultați un medic. Folositi masuri adecvate de protecție. În caz de ingestie a produselor, consultați imediat un medic și aratați recipientul sau eticheta produsului.

Etichetare cu risc în conformitate cu directivele 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și în urma modificărilor și ajustărilor. Produsul trebuie transportat, utilizat și depozitat conform standardelor actuale de igienă și siguranță. După utilizare, lăsați hainele, lăsați produsul rămas să se usuce în mod corespunzător și apoi tratați-l ca deseuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate.